

# ACETILENE / LR ISO 3821



## IMPIEGO

Per conduzione di acetilene negli apparecchi di saldatura ovesiano richieste caratteristiche di leggerezza e di flessibilità. Il tubo e corrispondente alla normativa europea EN ISO 3821

## STRUTTURA

**Sottostrato** : liscio in gomma sintetica di colore nero

**Inserti** : tessili, sintetici

**Copertura** : gomma sintetica di colore rosso resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

**Superficie** : liscia

**Norme**: UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821 ISO 1307









**Temperatura**: -30°C / +80°C -22°F / +176°F

## CONFEZIONAMENTO

**Imballo** : polietilene trasparente

## MARCATURA:

ISO 3821 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® ACETYLENE (YEAR)

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	20	60	-	110	50	100
6	13	20	60	-	140	60	100
8	15	20	60	-	180	80	100
8	16	20	60	-	190	80	100
8	17	20	60	-	270	80	100
10	17	20	60	-	240	100	100